

AKRIL KING TTCRN- A

Akrilgyanta alapú beton utókezelő szer

TERMÉKLEÍRÁS

A **TTCRN-A** akrilgyanta alapú beton utókezelő szer, amely vékony filmréteget képez a beton felületén, és lassítja a víz elpárolgását.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari épületekben padlókhöz és térbetonokhoz.
- Frissen öntött beton utókezelésére, valamint minden felületkeményítő alkalmazásánál.
- Ahol a vizes utókezelés nehezen kivitelezhető a megfelelő kötés biztosítására.
- Műtárgyakban, pl. támfalak, átereszek, víztározók és medencék.
- Betonutakon, parkolók és autóbeállóknál.
- Lakóépületekben.

ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

- Keményebb, pormentes felületet biztosít.
- Költséget takarít meg a folyamatos locsolással, nedves geotextíliával szemben.
- Fagyállóságot nyújt.
- Csökkenti a plasztikus zsugorodási repedések kockázatát.
- Nem befolyásolja a beton kötési tulajdonságait.
- Oldószert nem tartalmaz.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

- A **TTCRN-A** használatra kész, vízzel hígítani nem szabad. Használat előtt alaposan felrázandó.
- A betonfelületre permetezéssel kell felhordani, hogy vékony filmréteget képezzen, és meggátolja a gyors vízvesztést. Ügyelni kell arra, hogy tócsák ne alakuljanak ki. Hengerrel vagy ecsettel is felvihető.
- Az utókezelt betonfelületet védeni kell az esőtől, amíg teljesen meg nem szárad; addig nem szabad rajta járni, illetve arra berendezést helyezni. Száradási idő: kb. 1–2 óra (20 °C-on).
- Az alkalmazás idején a környezeti hőmérséklet legalább **+5 °C** legyen.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI MENNYISÉG

A fogyás mértéke függ a betonfelület hőmérsékletétől, a szélsébségtől és a páratartalomtól. Az optimális mennyiséget kis felületen végzett próbával célszerű meghatározni. Általánosságban **100–200 g/m²** elegendő. Szabadban, erős szél és magas hőmérséklet esetén a felhasználás elérheti a **300 g/m²** értéket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- **Megjelenés:** fehér folyadék
- **Kémiai szerkezet:** akrilgyanta alapú
- **Sűrűség (kg/l):** 0,99 – 1,03 (20 °C-on)

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Az anyaggal érintkező eszközök meleg vízzel történő mosással vagy keféléssel tisztíthatók.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

- 25 kg-os kanna, 200 kg-os hordó, 1000 kg-os IBC tartály
- Eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolásban, **+5 °C és +35 °C** között tárolva a gyártástól számított **12 hónapig** eltartható.
- Védeni kell a közvetlen napfénytől és a fagytól.

BIZTONSÁG

A termék kezelésekor védőkesztyű, maszk és védőszemüveg használata javasolt. Bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal le kell öblíteni. Részletes biztonsági információért lásd a biztonsági adatlapot.

Óvja a közvetlen napfénytől és a fagytól.

Magyarországi forgalmazó:



X Group Solution Kft.
2724 Újlengyel
Petőfi Sándor utca 48.
Tel: +36 30 517 62 48
Email: info@xfiber.hu

Gyártó:



SBM Yapı Malzemeleri & TTR C
O.S, Ortakçı, Savcılı cđ B. No:11,
09670 Buharkent/Aydın
<https://www.ttrchemicals.com/>
Tel: +90 216 606 57 61
Email: info@ttrchemicals.com



TTR Chemicals Co.
a SBM® Company