

AQUA FLOW TTCRN- P

Paraffinbázisú beton utókezelő szer

TERMÉKLEÍRÁS

Az **AQUA FLOW TTCRN-P** paraffin emulzió alapú beton utókezelő anyag, amely vékony filmréteget képez a friss beton felületén, csökkentve a víz elpárolgását és biztosítva az egyenletes kötési- és szilárdulási folyamatot.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipari épületekben padlókhöz és térbetonokhoz.
- Friss betonok utókezelése minden felületkeményítő eljárás esetén.
- Ahol a vizes utókezelés nehezen kivitelezhető a megfelelő kötés biztosítására.
- Műtárgyakban, pl. támfalak, átereszek, víztározók és medencék.
- Betonutakon, parkolók és autóbeállóknál.
- Lakóépületek betonfelületei

ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

- Csökkenti a plasztikus zsugorodási repedések kialakulását
- Kiváltja a folyamatos locsolás, nedves geotextília stb. szükségességét
- Keményebb, porzásmentes felületet eredményez
- Javítja a fagyállóságot
- Nem befolyásolja a beton kötési tulajdonságait
- Oldószermentes

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

- A termék használatra kész, vízzel nem hígítható. Használat előtt alaposan fel kell rázni.
- A friss betonfelületre permetezéssel kell felhordani összefüggő, vékony filmrétegben, pocsolyásodás nélkül. Hengerrel vagy kefével is felvihető.
- A felületet a teljes száradásig védeni kell csapadéktól, mechanikai igénybevételtől.
- Száradási idő: kb. 2 óra (20 °C-on).
- Alkalmazási hőmérséklet: min. +5 °C.
- **Későbbi burkolás, bevonat vagy ragasztott réteg készítése előtt az utókezelő réteget el kell távolítani (forró vizes mosás, kefe, magasnyomású vízszugár).**

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI MENNYISÉG

A fogyás mértéke függ a betonfelület hőmérsékletétől, a szélesebségtől és a páratartalomtól. Az optimális mennyiséget kis felületen végzett próbával célszerű meghatározni. Általánosságban **150–250 g/m²** elegendő. Szabadban, erős szél és magas hőmérséklet esetén a felhasználás elérheti a **300 g/m²** értéket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- **Megjelenés:** fehér folyadék
- **Kémiai szerkezet:** **Paraffin** emulzió
- **Sűrűség (kg/l):** 0,95 – 0,99 (20 °C-on)

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Az anyaggal érintkező eszközök meleg vízzel történő mosással vagy keféléssel tisztíthatók.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

- 30 kg-os kanna, 200 kg-os hordó, 1000 kg-os IBC tartály
- Eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolásban, **+5 °C és +35 °C** között tárolva a gyártástól számított **12 hónapig** eltartható.
- Védeni kell a közvetlen napfénytől és a fagytól.

BIZTONSÁG

A termék kezelésekor védőkesztyű, maszk és védőszemüveg használata javasolt. Bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal le kell öblíteni. Részletes biztonsági információért lásd a biztonsági adatlapot.

Magyarországi forgalmazó:



X Group Solution Kft.
2724 Újlengyel
Petőfi Sándor utca 48.
Tel: +36 30 517 62 48
Email: info@xfiber.hu

Gyártó:



SBM Yapı Malzemeleri & TTR C
O.S, Ortakçı, Savcılı cđ B. No:11,
09670 Buharkent/Aydın
<https://www.ttrchemicals.com/>
Tel: +90 216 606 57 61
Email: info@ttrchemicals.com



TTR Chemicals Co.
a SBM® Company